

U TECH MT SLAB 5.0



Pinnoittamaton ULTIMATE -prosessilaittelevy korkealämpötilaeristykseen.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ARVO

Paloluokka

A1 -

Paksuus

30-100 mm

Korkein käyttölämpötila (°C)

540 °C

Tuotehyväksynät

CE -

Lämmönjohtavuustaulukko

- °C	10	50	100	150	200	300	400	500
W/mK	0,031	0,036	0,041	0,049	0,057	0,078	0,104	0,138

TUOTEKUVAUS

Pinnoittamaton ULTIMATE -prosessilaittelevy korkealämpötilaeristykseen.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpöeristeenä teollisuudessa. SFS 3976 suunnittelukoodi MW-S-3.

ASENNUS

Eristyksen asennus SFS3978 mukaisesti.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.