

U TECH MT SLAB 6.0



Pinnoittamaton ULTIMATE -prosessilaittelevy korkealämpötilaeristykseen

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	ARVO
Paloluokka	A1 -
Paksuus	30-100 mm
Korkein käyttölämpötila (°C)	620 °C
Tuotehyväksynät	CE -

Lämmönjohtavuustaulukko

- °C	10	50	100	150	200	300	400	500
W/mK	0,031	0,035	0,04	0,047	0,054	0,072	0,096	0,12

TUOTEKUVAUS

Pinnoittamaton ULTIMATE -prosessilaittelevy korkealämpötilaeristykseen jopa 620 asteen lämpötiloihin.

KÄYTTÖ

Tuotetta käytetään lämpöeristeenä teollisuudessa. SFS 3976 suunnittelukoodi MW-S-5.

ASENNUS

Eristyksen asennus SFS3978 mukaisesti.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.